

Alta 190

Technický list



Specifikace produktu

Třívrstvá dřevěná podlaha	EN 13489	DoP PQ2025-15
Rozměry	Lamela	190 x 600-1900 x 14(3) mm
	Balení	8 lamely / 2.888 m ² / 21.5 kg
	Celé prkna	6
	Paleta	45 / 129.96 m ² / 998 kg
Hustota	EN 323	± 530 kg/m ³
Instalace		Drop Lock
Vrchní vrstva		Dub evropský (Quercus robur/ Quercus petraea)
Nosič		Topol (Populus euramericana)
Protitah		Topol (Populus euramericana)
Třídění		Rustikální AB
Textura		Jemně broušený
Drážka		4V
Uroveň lesku pod úhlem 60°		5-6 %
Povrchová úprava		Oxidační olej
Záruční podmínky	Residenční záruka	20 let
	Komerční záruka	na vyžádání
Zátěžová třída	EN 13489	Třída 23 Intenzivní domácí zatížení



Vlastnosti produktu

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	výsledek
Certifikace ve vnitřních prostorech			REACH, A
Reakce na oheň	EN 13501-1		Dfl-s1
Odolnost proti skluzu	CEN/TS 15676		Dry 100, Wet 43
Emise formaldehydu	EN 717-1	≤ 0,124	E1
Obsah pentachlorofenolu	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Neobsahuje pentachlorofenol
Podlahové vytápění	EN 12664	R< 0,15 m ² K/W	R= 0,12 OK (max +28°C) + celoplošně lepené
Biologická stálost			Klasifikace 1

Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: www.lamett.com



EN 14342



The mark of
responsible forestry
FSC® C151862

Alta 190

Rustikální AB



Popis třídění

Textura	Jemně broušený
Hodnocení	Rustikální
Barevné variace	Střední
Živé suky	Povoleno bez omezení, Ø < 45 mm
Nezdravé suky	Přípustné bez omezení, Ø < 35 mm
Bělové dřevo	< 30 % na šířku
Praskliny okrajů	šířka < 3 mm, délka < 200 mm
Povrchové praskliny	< 5 mm šířka, < 200 mm délka
Díry od hmyzu	Nepřípustné
Rozklad	Není povoleno
Modré/žluté skvrny	Není povoleno
Jádrové dřevo	Nepřípustné
Stopy po stroji	Není povoleno



Tento obrázek je ukazatelem třídění dle popisu.

Popis třídění

Měřitko od (pevných) lamel bez suků, až po lamely s větším počtem suků o větší velikosti.



Od malých barevných variací/bělové dřevo po velké barevné variace/bělové dřevo

