

# New York 190 PEFC

## Technický list



### Specifikace produktu

|                            |                   |   |
|----------------------------|-------------------|---|
| Třivrstvá dřevěná podlaha  | EN 13489          | DoP PQ2024-13                             |
| Rozměry                    | Lamela            | 190 x 680-1900 x 14(3) mm                 |
|                            | Balení            | 8 lamel / 2,888 m <sup>2</sup> / 21,66 kg |
|                            | Celé prkna        | 7   |
|                            | Paleta            | 45 / 129,96 m <sup>2</sup> / 1005 kg      |
| Hustota                    | EN 323            | ± 500 kg/m <sup>3</sup>                   |
| Instalace                  |                   | Drop Lock                                 |
| Vrchní vrstva              |                   | Dub evropský (Quercus robur)              |
| Nosič / Druh dřeviny       |                   | Smrk (Picea abies)                        |
| Protitah                   |                   | Smrk (Picea abies)                        |
| Třídění                    |                   | Rustikální A+                             |
| Textura                    |                   | Jemně broušený                            |
| Drážka                     |                   | 4V  |
| Uroveň lesku pod úhlem 60° |                   | 5-7 %                                     |
| Povrchová úprava           |                   | Matný lak                                 |
| Záruční podmínky           | Residenční záruka | 20 let                                    |
|                            | Komerční záruka   | na vyžádání                               |
| Zátěžová třída             | EN 13489          | Třída 23                                  |
|                            |                   | Mírné komerční zatížení                   |



Prázdná pole označují rozdíly mezi barvami v rámci kolekce. Konkrétní údaje pro jednotlivé barvy naleznete v tabulce níže.

### Proměnné v rámci kolekce






|                   |                             | Povrchová úprava | Textura        |
|-------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| NEW 190-110-PEFC  | New York 190 Invisible PEFC | UV matný lak     | Jemně broušený |
| NEW 190-1817-PEFC | New York 190 Natural PEFC   | UV matný lak     | Jemně broušený |
| NEW 190-1819-PEFC | New York 190 Sunset PEFC    | UV matný lak     | Jemně broušený |

# New York 190 PEFC

## Technický list



### Vlastnosti produktu

| Vlastnosti                          | Testovací metoda  | Min. požadavek              | Výsledek  |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Certifikace ve vnitřních prostorech |   |                             | REACH, A  |
| Požární odolnost                    |  EN 13501-1                |                             | Dfl-s1  |
| Odolnost proti skluzu               |  CEN/TS 15676              |                             | USRV 42   |
| Emise formaldehydu                  |   |                             |   |
| <i>CE-Marking - EN 14342</i>        |  ≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup> | ≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>   | E1  |
| <i>REACH Annex XVII</i>             | EN 717-1  | 0.062 mg/m <sup>3</sup>     | 0.025 mg/m <sup>3</sup>   |
| Obsah pentachlorofenolu             |  CEN/TR 14823              | < 5 ppm                     | Neobsahuje pentachlorfenol  |
| Podlahové vytápění                  |  EN 12664                  | R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W | R = 0.11 m <sup>2</sup> K/W<br>OK (max +28°C) + celoplošně lepené |
| Biologická stálost                  |   |                             | Klasifikace 1   |



EN 14342

PEFC  
PEFC/07-31-192

# New York 190 PEFC

Rustikální A+



## Popis třídění

|                     |   |
|---------------------|---|
| Textura             | Jemně broušený  |
| Hodnocení           | Rustikální  |
| Barevné variace     | Nízké - střední   |
| Živé suky           | Povoleno bez omezení; $\varnothing \leq 20$ mm                |
| Nezdravé suky       | $\leq 2$ na lamelu; $\varnothing \leq 12$ mm                  |
| Bělové dřevo        | Přípustné bez omezení pokud odpovídá barvě prkna              |
| Praskliny okrajů    | Přípustné; vytmeleno; šířka $\leq 50$ mm; délka $\leq 100$ mm |
| Povrchové praskliny | Povoleno; plněno; šířka $\leq 50$ mm; délka $\leq 150$ mm     |
| Díry od hmyzu       | Nepřípustné   |
| Rozklad             | Není povoleno   |
| Modré/žluté skvrny  | Není povoleno   |
| Jádrové dřevo       | Přípustné bez omezení   |
| Stopy po stroji     | Není povoleno   |



Tento obrázek je ukazatelem třídění dle popisu.

## Popis hodnocení - 2 kritéria

### Uzly

Měřítka od (pevných) lamel bez suků, až po lamely s větším počtem suků o větší velikosti.



### Barevné varianty

Od malých barevných variací/bělové dřevo po velké barevné variace/bělové dřevo



Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: [www.lamett.com](http://www.lamett.com)