

# Osaka 190

## Technický list



### Specifikace produktu

Třívrstvá dřevěná podlaha	EN 13489	DoP PQ2024-13
Rozměry	Lamela	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Balení	8 lamely / 2.888 m <sup>2</sup> / 24.1 kg
	Celé prkna	6
	Paleta	45 / 129.96 m <sup>2</sup> / 1106.5 kg
Hustota	EN 323	± 536 kg/m <sup>3</sup>
Instalace		Péro & Drážka
Vrchní vrstva		Dub evropský (Quercus robur)
Nosič		Smrk (Picea abies)
Protitah		Smrk (Picea abies)
Třídění		Rustikální B+
Textura		Jemně broušený
Drážka		4V
Uroveň lesku pod úhlem 60°		5-7 %
Povrchová úprava		UV matný lak
Záruční podmínky	Residenční záruka	20 let
	Komerční záruka	na vyžádání
Zátěžová třída	EN 13489	Třída 23 Intenzivní domácí zatížení



### Vlastnosti produktu

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	výsledek
Certifikace ve vnitřních prostorech			REACH, A
Reakce na oheň	EN 13501-1		Dfl-s1
Odolnost proti skluzu	CEN/TS 15676		USRV 42
Emise formaldehydu	EN 717-1	≤ 0.124	E1
Obsah pentachlorofenolu	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Neobsahuje pentachlorofenol
Podlahové vytápění	EN 12664	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,12 OK (max +28°C) + celoplošně lepené
Biologická stálost			Klasifikace 1

Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: [www.lamett.com](http://www.lamett.com)



# Osaka 190

Rustikální B+



## Popis třídění

Textura	Jemně broušený
Hodnocení	Velmi rustikální
Barevné variace	Vysoké
Živé suky	Povoleno neomezeně
Nezdravé suky	Ø ≤ 80 mm
Bělové dřevo	≤ 30 % na šířku - obarvené na stejnou barvu jako prkna
Praskliny okrajů	≤ 10*300 mm
Povrchové praskliny	≤ 6*300 mm
Díry od hmyzu	Červí díra povolena, max. 10
Rozklad	Povolené
Modré/žluté skvrny	Povolené
Jádrové dřevo	Přípustné, blízko dřene
Stopy po stroji	Není povoleno



Tento obrázek je ukazatelem třídění dle popisu.

## Popis třídění

Měřítka od (pevných) lamel bez suků, až po lamely s větším počtem suků o větší velikosti.



Od malých barevných variací/bělové dřevo po velké barevné variace/bělové dřevo

