

# Riga 190

## Technický list



| Specifikace produktu       |                   |   |
|----------------------------|-------------------|---|
| Třívrstvá dřevěná podlaha  | EN 13489          | DoP PQ2025-15                                 |
| Rozměry                    | Lamela            | 190 x 600-1900 x 14(3) mm                     |
|                            | Balení            | 8 lamely / 2.888 m <sup>2</sup> / 21.5 kg     |
|                            | Celé prkna        | 6   |
|                            | Paleta            | 45 / 129.96 m <sup>2</sup> / 998 kg           |
| Hustota                    | EN 323            | ± 530 kg/m <sup>3</sup>                       |
| Instalace                  |                   | Drop Lock                                     |
| Vrchní vrstva              |                   | Dub evropský (Quercus robur/ Quercus petraea) |
| Nosič                      |                   | Topol (Populus euramericana)                  |
| Protitah                   |                   | Topol (Populus euramericana)                  |
| Třídění                    |                   | Rustikální AB                                 |
| Textura                    |                   | Jemně broušený                                |
| Drážka                     |                   | 4V  |
| Uroveň lesku pod úhlem 60° |                   | 5-6 %   |
| Povrchová úprava           |                   | UV matný lak                                  |
| Záruční podmínky           | Residenční záruka | 20 let  |
|                            | Komerční záruka   | na vyžádání                                   |
| Zátěžová třída             | EN 13489          | Třída 23<br>Intenzivní domácí zatížení        |



| Vlastnosti produktu                 |                  |                             |  |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|--|
| Vlastnosti                          | Testovací metoda | Min. požadavek              | výsledek                                       |
| Certifikace ve vnitřních prostorech |                  |                             | REACH, A                                       |
| Reakce na oheň                      | EN 13501-1       |                             | Dfl-s1   |
| Odolnost proti skluzu               | CEN/TS 15676     |                             | Dry 100, Wet 43                                |
| Emise formaldehydu                  | EN 717-1         | ≤ 0.124                     | E1   |
| Obsah pentachlorofenolu             | CEN/TR 14823     | < 5 ppm                     | Neobsahuje pentachlorofenol                    |
| Podlahové vytápění                  | EN 12664         | R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W | R = 0.12<br>OK (max +28°C) + celoplošně lepené |
| Biologická stálost                  |                  |                             | Klasifikace 1                                  |

Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: [www.lamett.com](http://www.lamett.com)



EN 14342



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C151862

# Riga 190

Rustikální AB



## Popis třídění

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Textura             | Jemně broušený                   |
| Hodnocení           | Rustikální                       |
| Barevné variace     | Střední                          |
| Živé suky           | Povoleno bez omezení, Ø < 45 mm  |
| Nezdravé suky       | Přípustné bez omezení, Ø < 35 mm |
| Bělové dřevo        | < 30 % na šířku                  |
| Praskliny okrajů    | šířka < 3 mm, délka < 200 mm     |
| Povrchové praskliny | < 5 mm šířka, < 200 mm délka     |
| Díry od hmyzu       | Nepřípustné                      |
| Rozklad             | Není povoleno                    |
| Modré/žluté skvrny  | Není povoleno                    |
| Jádrové dřevo       | Nepřípustné                      |
| Stopy po stroji     | Není povoleno                    |



Tento obrázek je ukazatelem třídění dle popisu.

## Popis třídění

Měřitko od (pevných) lamel bez suků, až po lamely s větším počtem suků o větší velikosti.



Od malých barevných variací/bělové dřevo po velké barevné variace/bělové dřevo

