

Floorganic XPT Supreme NT 8.5

Popis výrobku

Pm02

Stand: 06.25



System

- 1 vysoce kvalitní odolná vrchní vrstva
- 2 impregnovaný dekorační papír
- 3 Nosič XPT- Extended Performance Technology
- 4 Stabilizační vrstva
- 5 Ekologická podložka (0,9)

Profile

Kaindl Tap Loc Pressed Bevel
na dlouhé a krátké straně

Zkoušky	Flooring ¹ piktogramy	Výsledky
Rozměry lamely		1286x192x8,5mm
Třída odolnosti dle normy	EN ISO 10874 EN 13329	33
Odolnost proti oděru	EN 13329	AC5
Odolnost proti nárazu malá koule velká koule	EN 13329	≥70mm ≥1000mm
Emise formaldehydu ze substrátu před nátěrem	EN 120 D1BT- Směrnice 100	E1 [Evropa]
Emise formaldehydu	EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m ²

Všechny hodnoty jsou přibližné - odchylky nelze absolutně vyloučit.

Emise formaldehydu/ VOC		GREENGUARD GOLD
Emise formaldehydu	CARB	CARB Phase 2
Bobtnavost hrany	EN 13329	≤ 10%
Tepelná vodivost	ISO 8302	0,0910 m ² .K/W
Zbytková vlhkost HDF	EN 322	4 - 7 %
Odolnost proti opálení od cigaret	EN 438-2.18	třída 4
Stálost na světle	EN ISO 105-B02 EN 20105-A02	ne horší než 6 na stupnici Blue wool ne horší než 4 na stupnici Grey
Odolnost proti zvedání	EN 13329	≥ 1,25N/mm ²
Odolnost proti skvrnám	EN 438-2.15	skupiny 1-2 skupina 3 třída 5 třída 4
Hořlavost	EN13501-1	Cfl , s1
Tření při skluzu μ	EN 13893	≥ 0,3
Rozměrové stálost po změnách relativní vlhkosti vzduchu	EN 13329	Délka a šířka ≤ 0,9 mm
Rovinnost lamel	EN 13329	≤ 0,30 mm /m
Výškový rozdíl mezi lamelami	EN 13329	maximum ≤ 0,15 mm průměr ≤ 0,10 mm
Čtvercové prvky	EN 13329	≤ 0,2 mm / šířka desky
Rovinnost šířky lamely	EN 13329	konkávní <= 0,3 mm konvexní <= 0,4 mm
Rovinnost délky lamely	EN 13329	konkávní <= 6 mm konvexní <= 13 mm
Systémová shoda vzorů na šířku Lodní prkna odpovídající šířce		+/- 2mm +/- 4mm

1) Informace na www.floorsymbols.com